

使用ガイド ULTRA-LEASE® 離型剤

ULTRA-LEASE 使用 ガイド ○= 使用可 ; ○○= 最適	Ultra-Lease 200	Ultra-Lease 400G5	Ultra-Lease 400T	Ultra-Lease AT44	Ultra-Lease AT45
内容 項目	水系反応型 焼付架橋	水系反応型	水系反応型	水系バッチ 切替離型	水系バッチ 切替離型
機能	半永久的離型	タイヤ用半永久 的離型	タイヤ用半永久 的離型	ゴム全般腐蝕 防止/消泡性	ゴム全般腐蝕 防止/消泡性
外観	白色液状	白色液状	白色液状	液状	灰色粉体
沸点 °C	100	100	100	-	-
使用配合量 (phr)	薄膜形成 する量	薄膜形成 する量	薄膜形成 する量	薄膜形成 する量	薄膜形成 する量
適用法	そのまま使用	そのまま使用	そのまま使用	2-5%に 水希釈	2-3%に 水希釈
1)塗布回数	2-3回	2-3回	2-3回	2-3回	2-3回
2)乾燥焼付	130°C	130°C	130°C		
3)塗布法その他	スプレー/ブラシ	スプレー/ブラシ	スプレー/ブラシ	スプレー/含浸	スプレー/含浸
適用ポリマー種					
NR	○	○	○	○	○
SBR	○	○	○	○	○
BR	○	○	○	○	○
NBR	○	○	○		
EPDM	○	○	○	○	○
EVA	○			○	○
ECO	○○			○	○
シリコン				○	○
ACM	○○	○	○	○	○

主な製品と用途

主な製品の番号の基準は下記の通り

Ultra-Lease® 200 半永久的水素離型剤 ECO,ACM
 Ultra-Lease® 400 タイヤモールド用