

使用ガイド ULTRA-BLEND®

ULTRA-BLEND ご使用ガイド = 使用可 ; = 最適	Ultra-Blend 1000	Ultra-Blend 2000	Ultra-Blend 3000	Ultra-Blend 4000	Ultra-Blend 5000	Ultra-Blend 6000
成分	炭水化物系 粒化助剤入 リガムロジン	アルキルフ ェノ-ルホル マリン樹脂	キシレン樹 脂	褐色芳香族 炭水化物樹 脂混合物	軽質芳香族 炭水化物樹 脂混合物	軽質脂肪族 炭水化物樹 脂混合物
<b>機能</b>						
1)均一混合、同一混合						
2)粘着性						
3)分散性						
4)金型流れ性						
5)ロール、ローターへの付着防止						
6)ロールへの巻きつき向上						
<b>加工性向上</b>						
1)混練(混練時間短縮)						
2)押し出し性						
3)カレンダー加工						
4)金型離型						
<b>外観</b>	褐色顆粒	不透明顆粒	透明黄顆粒	暗褐色顆粒	黄色顆粒	ペ-シユ顆粒
軟化温度	85	135	適用外	95-110	90-100	95-105
使用配合量 (phr)	4-15	3-5	3-20	4-15	2-5	2-5
<b>投入時期</b>						
1)ポリマーと同時に最初に						
2)ファイラー、少量薬剤と共に						
3)最終段階で						
<b>適用ポリマー種</b>						
NR						
SBR						
BR						
NBR						
CR						
EPDM						
IIR						
ACM						