

## 使用ガイド ULTRA-FLEX®

ULTRA-PEP ご使用ガイド ◎= ○= 使用可 ; ○○= 最適	Ultra-Flex ® AS	Ultra-Flex ® 750 *	Ultra-Flex ® EPO/EPO33 **
成分	合成エステル	高分子アジピン酸エステル	エポキシ化パームオイル
項目			
<b>機能</b>			
1) 混練化(ムーニー粘度削減)	○	○	○
<b>加工性向上</b>			
1) 混練(混練時間短縮)	○	○	○
2) 押し出し性	○	○	○
<b>外観</b>	黄色透明液体	透明液体	透明液体
粘度25℃、mPas	>300	27-33	-
使用配合量 (phr)	5-20	5-30	-
<b>投入時期</b>			
1) ポリマーと同時に最初に	○	○	○
2) 第2段階			
<b>適用ポリマー種</b>			
PVC		○○	○
NR	○		○
SBR	○		○
BR	○		○
NBR		○○	○
HNBR		○○	
PUR		○	
ACM		○	
AEM		○	
ECO		○	

\* 極性材料に適す    \*\* 食品ベース天然材料であり、安全性に優れる。